

# BETONSEAL PRIMER

Haftvermittler für BETONSEAL


MS-Dichtstoffe



## LEISTUNGSBESCHREIBUNG



## EINSATZBEREICH



## ANTRÄGE



## Beschreibung

BETONSEAL PRIMER ist ein flüssiges Einkomponenten-Produkt, das bei Anwendung in einer geringen Menge auf einer nicht saugenden Oberfläche unterschiedlicher Beschaffenheit eine transparente und unsichtbare Schicht nach dem Verdampfen des Lösungsmittels bildet, welche insbesondere fördert BETONSEAL PRIMER die Haftung bei hoher Luftfeuchtigkeit, zeitweiligem Eintauchen in Wasser und starken Temperaturbereichen.

## Einsatzbereich

BETONSEAL PRIMER ist ausdrücklich für die Vorversiegelung von Folgendem bestimmt:

- Metalloberflächen.
- Lackierte Oberflächen.
- Einige Kunststoffe.

Weitere Informationen finden Sie in der Auswahltable im Technischen Datenblatt von BETONSEAL MS 2.0.

## Allgemeine Vorbereitung des Verlegeuntergrunds

- Reinigen und trocknen Sie die Oberflächen, auf denen Sie arbeiten möchten.
- Entfernen Sie Staub und abgelöste Teile.
- Bei fettigen, öligen oder durch Trennmittel verunreinigten Oberflächen reinigen Sie diese mit einem mit BETONSEAL CLEANER getränkten Pad (lösemittelhaltiger Entfetter, siehe Technisches Merkblatt).

## Vorbereitung des Produkts

- Schütteln Sie das Produkt im Behälter vor der Kommissionierung.
- Vermeiden Sie es, Produktreste in den Originalbehälter zu verschütten.

## Anwendung des Produkts

BETONSEAL PRIMER ist einsatzbereit.

- Gießen Sie die für den Betrieb unbedingt erforderliche Produktmenge in einen gut gereinigten Servierbehälter.
- Innerhalb von 30 Minuten verbrauchen.
- BETONSEAL PRIMER kann auf eine von drei Arten angewendet werden:
  - mit einem Pad (sauberer Lappen oder Papier).
  - mit dem Pinsel.

# BETONSEAL PRIMER

→ mit einer kurzflorigen Walze.

- Bei Pad-Anwendungen übt das Produkt auch eine reinigende Wirkung auf die Oberflächen aus, auf die es aufgetragen wird.
- Lassen Sie das Produkt in keinem Fall auf der behandelten Oberfläche stagnieren.
- Warten Sie auf die Trocknungszeit (ca. 5 Minuten).
- Fahren Sie mit dem Auftragen von BETONSEAL MS Dichtmittel fort.

Das beste Ergebnis (unter dem Gesichtspunkt der Haftung) wird erzielt, wenn die Versiegelung innerhalb von 6 Stunden nach dem Auftragen der Grundierung aufgetragen wird.

## Verbrauchswerte

Anwendungsweise	Mindestverbrauch	maximaler Verbrauch	u.m.	Notizen
Auf nicht saugenden Oberflächen	20	30	mL/m <sup>2</sup>	-

## Reinigung der Werkzeuge

- Frisches und trockenes Produkt: Reinigung mit ACETONE, Nitroverdünner oder Alkohol.

## Nützliche Tipps für die Verlegung

- Um das beste Ergebnis zu erzielen, überschreiten Sie nicht den in diesem technischen Datenblatt angegebenen Verbrauch.
  - Das Produkt ist feuchtigkeitsempfindlich.
- Verschließen Sie das Paket sofort nach der Kommissionierung.
- Werfen Sie keine Produktreste in den Originalbehälter.
  - Nicht mit Wasser mischen.
  - Nicht mit Alkohol oder Aceton verdünnen.
  - Das Produkt ist brennbar.
  - Im Fall des Auftrags in nicht einwandfrei belüfteten Bereichen für eine angemessene Belüftung sorgen und die Atemwege mit einer Maske mit Filtern für organische Dämpfe A (Farbstreifen braun) oder Kombinationsfiltern ABEK (Farbstreifen braun-gelb-grau-gr
  - Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt vor Gebrauch sorgfältig durch.

## Technische Daten

► PRODUKTIDENTIFIKATIONS DATEN		Wert
Dichte bei 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	0,90 ± 0,01
Brookfield scheinbare dynamische Viskosität (23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit; Spindel ASTM#1, 150 U/min), EN ISO 2555	mPa*s	40 ± 10
► ANWENDUNGSDATEN UND ENDLLEISTUNG		Wert
Trocknungszeit der Oberfläche (23 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit), EN ISO 9117-3	Min	5,0 ± 0,5
Anwendungstemperatur	°C	von +5 bis + 35
Ideales Zeitintervall für die Abdichtung mit BETONSEAL MS 2.0	Stunden	< 6

## Produktlagerung

- 6 Monate in der Originalverpackung geschlossen, in trockener, abgedeckter Umgebung, vor Sonnenlicht geschützt und bei einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C.
- Die Lagerung bei Temperaturen über 25 °C über einen längeren Zeitraum verkürzt die Haltbarkeit des Produkts.

## Verpackungsinfo

VARIANTE	VERPACKUNG	ADR	PACKUNG / PALETTE	KOMPONENTEN	NOTE
-	Weißblech Kanister - 0,5 L	P*	-	-	-

# BETONSEAL PRIMER

**DR-Legende:**

O = KEIN GEFÄHRgut

\* = Gefährgut in begrenzter Menge verpackt (verpackt nach Kap. 3.4 ADR)

I = GEFÄHRgut

---

## RECHTLICHE HINWEISE

---

### AUFLAGE

Ausstellungsdatum: 03.01.2008

Überarbeitung: 29.01.2018