

FONDO C60

Apprêt d'adhérence

hydrodurçissable

monocomposant pour étanchéité

liquide



Spécifications



Domaine d'utilisation



Applications



Description

FONDO C60 est un produit liquide à composant unique constitué de prépolymères isocyaniques spéciaux hydrodurçissants dissous dans du solvant.

Appliqué sur une surface sur laquelle a déjà été appliquée une membrane liquide de différents types, FONDO C60 crée une pellicule transparente et imperméable qui favorise l'adhérence de systèmes à base de résine.

Domaine d'utilisation

FONDO C60 a été créé pour résoudre les problèmes d'adhésion de:

- Membranes liquides monocomposants sur BETONGUAINA ou BETONGUAINA.S.
- Résines bi-composants sur BETONGUAINA ou BETONGUAINA.S.
- Nouvelles membranes liquides à un et deux composants sur les anciennes membranes liquides.
- Joints lors de la pose de membranes liquides.
- Pose de membranes liquides sur des coques et/ou des joints traités avec des mastics matures.

Pour une discussion complète, consulter le site www.nordresine.com sous le menu "Domaine technique" sous "Apprêt et promoteurs d'adhésion: guide de sélection".

Avantages

- FONDO C60 présente une capacité adhésive très élevée.
- FONDO C60 peut être utilisé dans les baignoires et les piscines en immersion continue.
- FONDO C60 Facile à appliquer.
- FONDO C60 est bon marché.

Préparation générale du support de pose

- Vérifiez l'état d'humidité du support.

Le produit ne doit pas être appliqué sur une surface humide pour éviter les réactions de moussage à l'interface d'adhérence.

- Effectuez un nettoyage en profondeur et éliminez les pièces incohérentes, y compris les résidus de peintures et de colles qui peuvent être enlevés.
- Si nécessaire, poncez le support avec un tamis de ponçage de grain 180.

Préparation du produit

- Le produit est prêt à l'emploi.
- Secouez le récipient avant de le cueillir.

FONDO C60

Application du produit

► Application

• Appliquer directement sur la surface à traiter à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau.

► Maturation du produit et enrobage

• Le temps de surapplication de FONDO C60 est compris entre 30 minutes (par temps chaud en été) et 24 heures (en hiver).

• Si la durée maximale est dépassée, il est nécessaire de poncer et de réappliquer le produit.

• S'il pleut sur le produit, il est nécessaire de poncer et de réappliquer avant de renouveler.

• En cas de sur-application avec des produits époxy tels que NORPHEN POOL ou des produits en polyuréthane tels que NORDPUR SW, attendez au moins 4 heures avant de procéder.

Consommation

type d'application	consommation minimale	consommation maximale	U.M.	Notes
Pour toutes les surfaces, selon la rugosité	0,06	0,07	kg/m ²	

Nettoyage des outils

• Produit frais: nettoyage avec ACETONE ou diluant nitro.

• Produit durci: retrait mécanique, trempage d'au moins 24 heures dans du diluant à l'acétone ou au nitro ou utilisation de décapants (FLUID STRIPPER ou GEL STRIPPER).

Conseils utiles pour la pose

• Appliquer à une température comprise entre +1°C et +35°C.

• En cas d'application dans des lieux qui ne sont pas parfaitement aérés, ventiler de manière appropriée et protéger ses voies respiratoires avec un masque muni de filtres pour vapeurs organiques A (code couleur marron) ou ABEK combiné (bande marron-jaune-gris-vert) selon EN 141.

• Lisez attentivement la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT		valeur
Densité à 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	0,97 ± 0,02
Viscosité cinématique (cup 5 ISO, 23°C), EN ISO 2431	s	60 ± 9
Couleur	-	transparent, limpide
Forme	-	Liquide myélocieux
Odeur	-	Solvant
Résidu sec (125°C, 1 heure), ISO 3251	-	(40 ± 3)%
► DONNÉES APPLICATIVES ET PERFORMANCES FINALES		valeur
Température minimale d'application	°C	+1

Conservation du produit

• 6 mois dans l'emballage d'origine fermé, dans un environnement sec et couvert, à l'abri du soleil et à une température comprise entre +5°C et +30°C.

Conditionnements

VARIANTE	EMBALLAGE	ADR	PACK / PALETTE	COMPOSANTS	NOTE
-	12 canettes de 1 L	P*	32 boîtes		
-	4 bidons de 5 L	P*	18 boîtes		

Légende ADR:

FONDO C60

O = marchandises NON DANGEREUSES

* = marchandise DANGEREUSE emballée en quantité limitée (emballée selon Chap. 3.4 ADR)

I = Marchandises DANGEREUSES

MENTIONS LÉGALES

Les conseils sur les modalités d'utilisation de nos produits correspondent au stade actuel de nos connaissances et nous n'assumons donc aucune responsabilité ni n'accordons aucune garantie quant au résultat final des travaux. Ils ne dispensent donc pas le client de la responsabilité de vérifier si les produits sont bien adaptés à l'utilisation et aux applications prévues, moyennant des essais préalables. Le site Internet situé à l'adresse www.nordresine.com contient la dernière révision de la présente fiche technique: en cas de doute, vérifier la date de révision (à défaut, la date d'émission fait foi) en consultant la section «PRODUITS».

ÉDITION

Date de sortie: 21.05.2007

Révision: 30.09.2024