

BRICK-O-LUX

Trattamento protettivo lucido per mattoni sabbati a base di solvente dearomatizzato



CARATTERISTICHE TECNICHE



CAMPO D'IMPIEGO



APPLICAZIONI



Descrizione

BRICK-O-LUX è un formulato a base di resine termoplastiche non ingiallenti disciolte in solvente inodore (dearomatizzato).

Applicato su mattoni sabbati, BRICK-O-LUX dà origine ad un film protettivo impermeabile in grado di proteggere il supporto dall'aggressione degli agenti esterni.

L'aspetto finale della superficie trattata sarà più o meno lucido (da satinato a brillante) in base alla quantità di BRICK-O-LUX applicato.

Colore

BRICK-O-LUX è trasparente.

Campo d'impiego

BRICK-O-LUX è specificamente concepito come trattamento protettivo ed estetizzante ad effetto lucido o satinato per mattoni sabbati.

Vantaggi

- BRICK-O-LUX è facile e veloce da applicare.
- BRICK-O-LUX è formulato con solventi inodori.
- BRICK-O-LUX permette di ottenere diversi livelli di gloss (lucentezza) della superficie (da satinato a brillante) semplicemente regolando la quantità applicata.

Preparazione specifica del supporto di posa

- Prima dell'applicazione di BRICK-O-LUX è necessario procedere al lavaggio acido della superficie con NORDECAL FORTE GEL opportunamente diluito (vedi Scheda Tecnica) e spazzolone, lasciando agire per alcuni minuti.
- Sciacquare accuratamente con abbondante acqua pulita.
- Attendere il tempo necessario per l'asciugatura del supporto.

Preparazione del prodotto

- BRICK-O-LUX è pronto all'uso.
- Agitare il prodotto prima del prelievo.

Applicazione del prodotto

BRICK-O-LUX deve essere applicato a pennello o pennellina resistente ai solventi.

► Regolazione dell'effetto estetico finale (gloss finale)

BRICK-O-LUX

- EFFETTO SATINATO (semi-gloss): applicare BRICK-O-LUX in 3 mani distanziate di 1 ora una dall'altra.
- EFFETTO LUCIDO (high gloss): applicare BRICK-O-LUX in 5-6 mani distanziate di 1 ora una dall'altra.

Consumi

| tipologia di applicazione | consumo minimo | consumo massimo | u.m. | diluizione |
|---|----------------|-----------------|------------------|------------|
| A seconda della porosità del supporto da trattare (per mano di prodotto applicato): | 0,10 | 0,12 | L/m ² | - |

Pulizia degli attrezzi

- Prodotto fresco e secco: pulizia con acquaragia, diluente per nitro, per poliuretani o per sintetico. Se il prodotto si è seccato, lasciare a mollo gli attrezzi per qualche ora.

Consigli utili per la posa

- BRICK-O-LUX deve essere applicato con temperature superiori a +5°C.
- In caso di applicazione all'esterno, proteggere dalla pioggia nelle prime 6 - 8 ore dopo l'applicazione.
- Non diluire con alcool, acetone o altri solventi.
- Il prodotto è infiammabile.
- Il prodotto è pericoloso, adottare le precauzioni e i DPI indicati in Scheda di Sicurezza al punto 8.
- In caso di applicazione in luoghi non perfettamente aerati provvedere ad un'adeguata ventilazione e proteggere le vie respiratorie con maschera dotata di filtri per vapori organici A (fascia marrone) o combinato ABEK (fascia marrone-giallo-grigio-verde) secondo EN 141.
- Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo.

Dati tecnici

| ► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO | u.m. | valore |
|--|------|----------------------------|
| Densità a 23°C, EN ISO 2811-1 | kg/L | 0,822 ± 0,007 |
| Residuo secco (125°C, 1 ora), ISO 3251 | - | (20 ± 2)% |
| Aspetto | - | Liquido incolore |
| Odore | - | Inodore/leggero di acetato |

| ► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI | u.m. | Valore |
|---|------|-------------|
| Temperatura d'applicazione | °C | Da +5 a +30 |
| Umidità atmosferica massima per l'applicazione | - | (85 ± 5)%UR |
| Tempo di essiccazione superficiale (23°C, 50%UR), EN ISO 9117-3 | min | 30 ± 5 |
| Tempo medio di attesa per la successiva sovrapposizione | ore | 1 - 1,5 |

Conservazione del prodotto

- 24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

Confezioni

| VARIANTE | CONFEZIONE | ADR | CONFEZIONI PER PALLET | COMPONENTI |
|----------|----------------------|-----|-----------------------|------------|
| - | 12 lattine da 1 L | P* | 32 scatole | |
| - | 4 latte da 5 L | P* | 18 scatole | |
| - | fustino met. da 20 L | SI' | 33 fustini | |

Legenda ADR:

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

BRICK-O-LUX

SI' = merce PERICOLOSA

NOTE LEGALI

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet all'indirizzo www.nordresine.com contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di emissione "CATALOGO".

EDIZIONE

Emissione: 05.07.2010

Revisione: 04.04.2018