EPOGREEN PRIMER

Promotore d'adesione per l'applicazione di EPOGREEN su superfici non assorbenti

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPO D'IMPIEGO

APPLICAZIONI



Descrizione

EPOGREEN PRIMER è un promotore d'adesione liquido bi-componente a base alcoolica composto da:
• comp. A: solvente e additivi attivatori;
• comp. B: speciali oligomeri bifunzionali;
Applicato su superfici non assorbenti (vetroresina, vetro, particolari metallici), EPOGREEN PRIMER funge da promotore d'adesione per l'applicazione del ciclo EPOGREEN.

Colore

EPOGREEN PRIMER è un liquido trasparente paglierino con odore alcoolico.
Sulle superfici su cui è applicato EPOGREEN PRIMER dà origina a una patina leggermente opalescente.

Campo d'impiego

EPOGREEN PRIMER è formulato appositamente come promotore d'adesione per l'applicazione di EPOGREEN su superfici non assorbenti come:
• vetroresina;
• vetro;
• particolari metallici.

Vantaggi

• EPOGREEN PRIMER è facile da applicare e matura velocemente.
• EPOGREEN PRIMER non danneggia le superfici su cui è applicato.
• EPOGREEN PRIMER permette un perfetto aggancio di EPOGREEN su supporti altrimenti scarsamente sovrapplicabili.
• EPOGREEN PRIMER non dà origine a residui da smaltire.

Preparazione generale del supporto di posa

• Abradere le superfici in vetroresina con mola diamantata.
• Rimuovere la polvere.
• Trattare direttamente la superficie con EPOGREEN PRIMER.

Preparazione specifica del supporto di posa

Preparazione del prodotto

• Versare il comp. B direttamente nel barattolo del comp. A e agitare energicamente.
• Il prodotto così preparato è direttamente utilizzabile.
• Mantenere chiuso il più possibile il contenitore della miscela.
• Non utilizzare la miscela A+B oltre 24 ore dalla preparazione.

Applicazione del prodotto

• Versare il prodotto sulla superficie direttamente dal barattolo dove si è realizzata la miscela dei componenti.
• Applicare EPOGREEN PRIMER mediante un tampone (straccio o carta puliti) evitando di creare zone con ristagno di

EPOGREEN PRIMER

prodotto indice di un consumo troppo elevato.
• Dopo 15 minuti di essiccazione procedere con l'applicazione di EPOGREEN FONDO (vedi Scheda Tecnica).
• Non riversare avanzi di prodotto nel barattolo originario.

Consumi

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	diluizione
Su vetroresina	0,038	0,040	kg/m²	-

Pulizia degli attrezzi
• Prodotto fresco e secco: pulizia con SOLVENTE PER NORDPUR, diluente poliuretanico, per nitro o alcool.

Consigli utili per la posa
• Non diluire il prodotto.
• Il prodotto è sensibile all'umidità. Richiudere la lattina subito dopo l'utilizzo e non riversare eventuali avanzi di applicazione nel flacone originario.
• Richiudere la lattina subito dopo l'utilizzo.
• Il prodotto non è idoneo per l'applicazione a spruzzo.
• Il prodotto è infiammabile.
• In caso di applicazione in luoghi non perfettamente aerati provvedere ad un'adeguata ventilazione e proteggere le vie respiratorie con maschera dotata di filtri per vapori organici A (fascia marrone) o combinato ABEK (fascia marrone-giallo-grigio-verde) secondo EN 141.
• Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	u.m.	valore
Densità a 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	0,82 ± 0,02
Viscosità cinematica (tazza 3 ISO, 23°C), A+B, EN ISO 2431	s	22 ± 1
Aspetto	-	Liquido trasparente dall'odore alcoolico
Contenuto in sostanza attiva	-	9,0 ± 0,3

► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI	u.m.	Valore
Rapporto di miscelazione in peso (A:B)	-	10 : 1
Temperatura d'applicazione	°C	tra +3 e +35
Tempo di essiccazione superficiale (+20°C, 50%UR), EN ISO 9117-3	min	10 ± 2

Conservazione del prodotto
• 12 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.
• Il prodotto teme l'umidità.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONFEZIONI PER PALLET	COMPONENTI
-	kit (2A+2B) da 1,54 kg	P*	-	A = 0,7 kg (flacone PE) B = 0,07 kg (flaconcino vetro)

Legenda ADR:
P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

EPOGREEN PRIMER

NOTE LEGALI
I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet all'indirizzo www.nordresine.com contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di revisione (se non presente vale la data di emissione) visualizzandola dalla sezione "PRODOTTI".

EDIZIONE
Emissione: 29.11.2012
Revisione: 27.07.2020