

GROVE 30

Malta tixotropica, fibrorinforzata, con elevata resistenza a compressione e reattività pozzolanica, per la regolarizzazione di superfici edili a finitura diretta in spessori da 2 a 30 mm e per interventi strutturali con sistemi FRCM



Marcatura CE:

→ EN 1504-3 • Classe: R3-A1



Certificazioni:

- Contatto con acqua potabile • D.M. 174/2004

- EN 13501-1 • Classe: A1



CARATTERISTICHE TECNICHE



TRASPIRANTE



UV RESISTENTE



A1



GELO

CAMPO D'IMPIEGO



INT./ESTERNI



PARETI




PISCINE



GARAGE

APPLICAZIONI



MONO-COMP.



PRONTO ALL'USO



FRATTAZZO



SPRUZZO



LENTO

Descrizione

GROVE 30 è un premiscelato monocomponente in polvere a base di leganti cementizi a reattività pozzolanica, inerti di natura silicea e fibre di rinforzo.

Con la sola aggiunta di acqua pulita, GROVE 30 diviene un impasto altamente tixotropico e adatto al ripristino o alla regolarizzazione di superfici edili quali calcestruzzo oppure murature in laterizio, pietra, tufo e quando siano richieste elevate resistenze meccaniche del rivestimento, assenza di ritiro e fessurazioni.

GROVE 30 è appositamente formulato:

- Per la realizzazione di strati di spessore da 2 a 30 mm per mano di applicazione, fino ad un massimo complessivo di 50 mm senza bisogno di rete di rinforzo;
- Per interventi strutturali con sistemi FRCM.

Marcatura CE

► EN 1504-3

GROVE 30 risponde ai principi definiti nella EN 1504-9 ("Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione di strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità. Principi generali per l'uso dei prodotti e sistemi") e ai requisiti richiesti dalla norma europea EN 1504-3 ("Riparazione strutturale e non strutturale") per le malte strutturali di classe:

→ R3

Certificazioni

► D.M. 174-2004

GROVE 30 è idoneo per il ripristino di vasche in calcestruzzo o in muratura atte al contenimento di acqua potabile, secondo il D.M. 174-2004.

► EN 13501-1

GROVE 30

Classe di reazione al fuoco (euro-classe) secondo EN 13501-1:

→ A1.

Colore

GROVE 30 è disponibile nei seguenti colori:

- GRIGIO.

Campo d'impiego

GROVE 30 trova impiego in:

- Ripristino e rettifica di strutture edili degradate o nuove, come, ad esempio, vasche di contenimento di tutti i tipi e piscine da rivestire successivamente con piastrelle, mosaici, teli o resine.
- Rettifica di strutture prefabbricate.
- Rettifica di irregolarità provocate da casseratura non correttamente posizionata, nidi di ghiaia, fori di distanziatori, riprese di getto, etc.
- Realizzazione di sgusce di raccordo fra muri e pavimenti.
- Impermeabilizzazione di supporti cementizi soggetti alla presenza di acqua in contropinta.

GROVE 30 trova impiego quale matrice inorganica nei sistemi FRCM, per il ripristino di edifici che necessitano di interventi di ricostruzione, consolidamento e adeguamento alle sollecitazioni di esercizio, a seguito di degrado dovuto a cause quali sovraccarichi, cedimenti, sisma e altro di varia natura.

Vantaggi

- GROVE 30 possiede elevata capacità di aggrappaggio su superfici vecchie o nuove generalmente senza bisogno di primer di adesione.
- GROVE 30 è formulato per poter essere frattazzato con finitura ad intonaco civile fine direttamente dopo l'applicazione.
- GROVE 30 è utilizzabile come un rasante, per spessori da 2 a 5 mm, e come malta, in spessori fino a 30 mm per mano.
- GROVE 30 ha caratteristiche di resistenza meccanica, valori del modulo elastico ed altre caratteristiche fisiche idonee ad interventi su murature in laterizio, pietra, tufo e miste.

Preparazione generale del supporto di posa

Il supporto deve essere attentamente esaminato per essere certi che sia una base adatta e strutturalmente sana.

Pulire accuratamente la superficie eliminando parti incoerenti.

Bagnare la superficie di posa prima dell'applicazione di GROVE 30, soprattutto quando venga utilizzato in spessori sottili.

In caso di utilizzo su supporti ad elevato assorbimento (tipo laterizio termoisolante) o particolarmente difficili, rinzaffare il supporto con GROVE 30 additivando l'acqua di impasto con il 5-10 % di GROVE PRIMER ECO o NORDLATEX.

► Preparazione in caso di presenza di acqua di contropinta

Qualora si desidera impermeabilizzare il supporto in presenza di pressione idrostatica in contropinta, si consiglia l'applicazione di GROVE 30 in 2 mani di malta, per uno spessore totale di malta pari a 3-4 cm.

- Compattare la malta durante la stesura comprimendola con gli attrezzi di posa, avendo cura di mantenerla ruvida in superficie per favorire l'adesione dello strato successivo.
- Di seguito, a cavallo fra il momento fine presa e l'inizio dell'indurimento dello strato precedente (entro 3-4 ore), applicare un secondo strato di GROVE 30 sempre compattandolo come sopra descritto.
- Quando GROVE 30 inizia a fare presa procedere con la frattazzatura di finitura.

Preparazione del prodotto

Versare in betoniera (4,50-4,75) L di acqua pulita per sacco di GROVE 30.

Versare lentamente GROVE 30 sotto miscelazione e controllare l'impasto dopo 2 minuti.

GROVE 30

Se necessario, regolare la consistenza con acqua e miscelare ancora per 2 minuti.

Applicazione del prodotto

Applicare l'impasto sulla parte da risarcire o da regolarizzare con cazzuola o spatola, fino ad ottenere lo spessore desiderato.

Utilizzare l'impasto entro 1 ora a 20°C.

Qualora si debbano fare più mani, riapplicare entro 3-4 ore dalla prima mano, prima che sia ultimata la presa.

Quando la malta di GROVE 30 inizia la presa, procedere alla frattazzatura di finitura.

GROVE 30 può essere anche applicato a spruzzo con tradizionali macchine intonacatrici.

► *Maturazione del prodotto*

Durante la stagione calda, seguire con attenzione la maturazione di GROVE 30 applicato, bagnando la parte trattata almeno per 48 ore dopo la posa, soprattutto quando lo spessore sia sottile (inferiore a 5mm).

► *Nota*

In caso di utilizzo di GROVE 30 su manufatti destinati al contatto con acqua potabile, accertarsi che il prodotto sia indurito completamente rispettando i tempi di attesa suggeriti, quindi procedere al lavaggio accurato delle superfici ed eliminare l'acqua stagnante prima del riempimento definitivo.

Consumi

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	note
Per realizzare 1 cm di spessore	16	17	kg/m ²	(1)

(1) Consumo inteso come prodotto in polvere.

Pulizia degli attrezzi

- Prodotto fresco: pulizia con acqua (anche idrolavaggio).
- Prodotto indurito: asportazione meccanica.

Consigli utili per la posa

- Prestare particolare attenzione alle indicazioni sulla maturazione del prodotto nelle stagioni più sfavorevoli (clima caldo e ventilato).
- Non applicare GROVE 30 su supporti gelati.
- Non applicare GROVE 30 in presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità.
- Non rimescolare GROVE 30 in fase di presa con aggiunta di acqua.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		valore
Consistenza	-	Polvere
Colore	-	Grigio
Granulometria massima	mm	1,25
Residuo solido	-	100%
Colore dell'impasto	-	Grigio
Massa volumica dell'impasto, EN 1015-6	kg/dm ³	1,90 ± 0,05

GROVE 30

► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI

		valore
Acqua d'impasto	-	(18-19)%
Consistenza della malta fresca (spandimento su tavola a scosse), EN 1015-3	mm	150
Durata dell'impasto	min	60
Temperatura di applicazione (ambiente)	°C	Da +5 a +30
Spessore applicabile come rasante, per mano	mm	Da 2 a 5
Spessore applicabile come malta, per mano	mm	Da 2 a 30
Spessore massimo applicabile come malta, in due mani	mm	50
Tempo minimo di attesa per la successiva sovrapplicazione	giorni	14
Tempo di maturazione completa (a +23°C, 50% UR)	giorni	28
Tempo di maturazione completa (a +23°C, 50% UR)	giorni	28
Adesione su laterizio, EN 1015-12	MPa	≥ 1
Resistenza alla pressione idrostatica inversa – supporto di cls C(0,70), EN 12390-8	bar	7 Nessun passaggio

► DATI TECNICI IN CONFORMITA' A EN 1504-3

		valore
Resistenza a compressione (a 28 giorni), EN 12190	MPa	28,9 ± 0,5
Resistenza a flessione (a 28 giorni), EN 12190	MPa	7,2 ± 0,2
Modulo elastico (metodo 2), EN 13412	GPa	> 15
Adesione su cls, supporto tipo MC 0,40 (secondo EN 1766), EN 1542	MPa	2,8 ± 0,3
Resistenza alla carbonatazione, EN 13295	-	Resistente
Assorbimento capillare, EN 13057	kg/(m ² ·√h)	0,11 ± 0,02
Resistenza a cicli gelo-disgelo con immersione in sali disgelanti (misura dell' adesione), EN 13687-1	MPa	> 2,0
Contenuto in cloruri solubili, EN 1015-17	-	0,01 %
Reazione al fuoco (euro-classe), EN 13501-1	-	A1

Conservazione del prodotto

- 12 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.
- Il prodotto teme l'umidità.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
-	sacco - 25 kg	NO	48 sacchi		-

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

SI = merce PERICOLOSA

NOTE LEGALI

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito Internet all'indirizzo www.nordresine.com contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di revisione (se non presente vale la data di emissione) visualizzandola dalla sezione "PRODOTTI".

GROVE 30

EDIZIONE

Emissione: 29.02.2016

Revisione: 11.04.2025