

# NORDCOTTO DRY

Oleo-idrorepellente  
impermeabilizzante, antimacchia, a  
scomparsa per cotto e pietre naturali



## CARATTERISTICHE TECNICHE



## CAMPO D'IMPIEGO



## APPLICAZIONI



## Descrizione

NORDCOTTO DRY è una dispersione acquosa a base di oligomeri e polimeri a basso peso molecolare con modifica funzionale per il trattamento di cotto, pietra e materiali naturali in genere.

## Campo d'impiego

NORDCOTTO DRY viene utilizzato per ottenere un effetto impermeabilizzante antimacchia totale su pavimentazioni in cotto o pietra naturale senza alterare l'aspetto finale (effetto a scomparsa totale).

Il risultato così ottenuto viene particolarmente apprezzato in quanto il cotto mantiene le sue valenze più naturali pur non rinunciando ad una totale vivibilità del pavimento.

NORDCOTTO DRY può essere inoltre utilizzato per ottimizzare l'effetto oleo-idrorepellente dei trattamenti ottenuti con altri prodotti resinosi o cerosi oppure per ottenere un effetto antisporcio su pavimenti di altra natura compresi quelli in resina leggermente porosi.

## Vantaggi

Con NORDCOTTO DRY si ottiene il massimo effetto antimacchia ottenibile oggi su una pavimentazione in cotto o comunque assorbente.

Il prodotto può essere utilizzato senza particolari precauzioni su qualunque superficie anche non perfettamente asciutta ed è privo di etichettatura di pericolo.

## Preparazione del prodotto

NORDCOTTO DRY è pronto all'uso.

Agitare il contenitore prima di prelevare il prodotto.

## Applicazione del prodotto

- Su pavimento posato da almeno 25 giorni, ben pulito anche se non perfettamente asciutto, applicare una prima mano di NORDCOTTO DRY a rullo, pennellata o anche a spruzzo (gli attrezzi utilizzati devono essere perfettamente puliti).
- Dopo un periodo di asciugatura variabile da 30 minuti a 24 ore, in funzione della temperatura e dell'umidità dell'ambiente, applicare una seconda mano avendo cura di evitare accumuli superficiali.
- Eventuale prodotto applicato in eccesso (gocce che cadono dall'augello di spruzzo) deve essere tolto od immediatamente omogeneizzato con un panno.
- Se necessario, in caso di supporti in cotto particolarmente assorbenti, si può procedere all'applicazione di una terza mano di NORDCOTTO DRY dopo altre 24 ore.

In caso si debba utilizzare NORDCOTTO DRY come finitura antimacchia di altri trattamenti della serie NORDCOTTO, applicare una mano a rullo (incrociando le mani) sul trattamento precedente giunto a buona maturazione e quindi non prima di 2 giorni.

## Consumi

# NORDCOTTO DRY

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	diluizione
Per un trattamento applicato in 2 mani	0,05	0,10	L/m <sup>2</sup>	-

## Pulizia degli attrezzi

- Con acqua.

## Consigli utili per la posa

- Controllare preventivamente su una singola piastrella eventuali imprevedibili incompatibilità.
- Il trattamento su piastrelle di materiale non perfettamente omogeneo possono evidenziare iniziali macchie dovute a differente assorbimento dello strato superficiale; tali macchie scompariranno dopo poche ore.
- L'applicazione di NORDCOTTO DRY deve essere interrotta in caso di minaccia di pioggia, neve, in caso di nebbia e quando la temperatura sia inferiore a +5°C.
- Il prodotto non è pericoloso. Consultare comunque la scheda di dati di sicurezza.

## Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	u.m.	valore
Aspetto	-	Liquido trasparente paglierino
Densità a 20°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,01 ± 0,03
pH (metodo potenziometrico) a 23°C, ISO 4316	-	7 ± 1
► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI	u.m.	Valore
Temperatura di applicazione	°C	da 5 a + 30
Angolo di contatto statico (misura dell'idrorepellenza), NORMAL 33/89	-	> 120°

## Conservazione del prodotto

- 24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.
- Il prodotto teme il gelo.

## Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONFEZIONI PER PALLET	COMPONENTI
-	12 flaconi da 1 L	NO	30 scatole	
-	4 taniche da 5 L	NO	24 scatole	
-	tanica da 20 L	NO	24 taniche	

Legenda ADR:  
NO = merce NON PERICOLOSA

## NOTE LEGALI

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet all'indirizzo [www.nordresine.com](http://www.nordresine.com) contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di revisione (se non presente vale la data di emissione) visualizzandola dalla sezione "PRODOTTI".

## EDIZIONE

Emissione: 05.04.1998  
Revisione: 04.01.2021