

- EN** PRIMERS AND ADHESION PROMOTERS
- IT** PRIMERS E FONDI AGGRAPPANTI
- FR** PRIMERS ET FONDS D'ADHÉSION DÉTAIL PRODUITS
- PL** GRUNTY I PRIMERY



BETONSEAL PRIMER

Promotor przyczepności do masy uszczelniającej BETONSEAL MS

Opis

BETONSEAL PRIMER to promotor przyczepności do masy uszczelniającej BETONSEAL MS. Produkt poprawia przyczepność masy uszczelniającej w bardzo wilgotnych warunkach, w przypadkach dużych skoków temperatury, oraz w sytuacjach gdy masa uszczelniająca przez pewien czas znajdowała się pod wodą.

Zastosowanie

BETONSEAL PRIMER został opracowany jako podkład gruntujący i promotor przyczepności do stosowania przed nakładaniem mas uszczelniających na:

- powierzchniach metalowych;
- powierzchniach lakierowanych;
- niektórych tworzywach sztucznych.

Sprawdzić zastosowanie w karcie technicznej produktu BETONSEAL MS 2.0

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża

BETONSEAL PRIMER powinien być nakładany na suche powierzchnie, oczyszczone z pyłu i innych substancji obniżających przyczepność.

W niektórych przypadkach, wymagane jest odtłuszczenie podłoża i oczyszczenie go z tłustych plam oraz luźnych fragmentów.

Nakładanie produktu

Przelać do czystego pojemnika odmierzoną ilość produktu, jaka będzie potrzebna do zużycia w ciągu 30 minut.

Produkt można, także nabierać bezpośrednio z oryginalnego opakowania, pod warunkiem, że jego zawartość nie zostanie zanieczyszczona innymi substancjami (na przykład wodą), a sam pojemnik będzie starannie zamykany po każdym użyciu.

Preparat BETONSEAL PRIMER można nakładać za pomocą:

- tamponu (ściereczka lub czysty papier);
- pędzla;
- wałka z krótkim włosem.

W przypadku tamponowania, produkt pełni jednocześnie funkcję detergentu, czyszcząc powierzchnię, na której jest stosowany.

Nie przekraczać zalecanych ilości produktu.

Po wyschnięciu preparatu (min 5 min), można przystąpić do nakładania masy uszczelniającej BETONSEAL MS

Najlepsze rezultaty i najwyższą przyczepność uzyskuje się, kiedy masa uszczelniająca jest nakładana po 6 godzinach od momentu nałożenia gruntu.

Zużycie: 20-30 g/m²

Ostrzeżenia i specjalne zalecenia

- ✓ Unikać kontaktu dłoni z powierzchnią zabezpieczaną preparatem BETONSEAL PRIMER, aby uniknąć jej zatłuszczenia pogorszającego przyczepność.
- ✓ Produkt jest wrażliwy na wilgoć. Starannie zamknąć pojemnik w przypadku częściowego użycia produktu.
- ✓ Produkt jest łatwopalny.
- ✓ Przed zastosowaniem, zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.



- EN** PRIMERS AND ADHESION PROMOTERS
- IT** PRIMERS E FONDI AGGRAPPANTI
- FR** PRIMERS ET FONDS D'ADHÉSION DÉTAIL PRODUITS
- PL** GRUNTY I PRIMERY



BETONSEAL PRIMER

Promotor przyczepności do masy
uszczelniającej BETONSEAL MS

Specyfikacja techniczna

Gęstość, UNI 8310	g/cm ³	0,90 ± 0,05
Lepkość, PN-EN ISO 3219	mPa·s	40 ± 10
Czas schnięcia powierzchniowego	min	± 5
Temperatura stosowania	°C	+5 do + 35

Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli.

Pakowanie i magazynowanie

Symbole zagrożenia	Xn – szkodliwy
Opakowanie	pojemnik 400 g
Magazynowanie	6 miesięcy w suchym miejscu, w temperaturze od +5 do +30 ° C. Przechowywanie przez dłuższy okres w temperaturze powyżej 25 ° C skraca trwałość produktu.

Zastrzeżenia prawne

Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie skutkują przejęciem jakiegokolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie internetowej pod adresem www.nordresine.pl dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej.

Edycja

03.01.2008

