

Karta Danych Technicznych FONDO IGRO SL

Grunt adhezyjny do podłoży bitumicznych

Charakterystyka

FONDO IGRO SL jest jednoskładnikowym produktem higroutwardzalnym, niezawierającym rozpuszczalników o niskim stopniu lepkości, specjalnie opracowanym jako grunt do stosowania na membranach bitumicznych. FONDO IGRO SL łatwo się nakłada za pomocą wałka lub pędzla i przywiera do powłoki bitumicznej nie powodując zmian chemiczno-fizycznych. Razem z ciekłą posypką z piasku kwarcowego, naniesioną na świeży produkt, tworzy warstwę bardzo mocno przywierającą do membrany, co sprawia, że można na nią nakładać powłoki jedno- i dwuskładnikowe na bazie wody, takie jak BETONGUAINA, BETONGUAINA.S, NORTIG i AMIANTOPLAST.

Zastosowanie

FONDO IGRO SL jest stosowany jako wzmocnienie i grunt adhezyjny do powłok w postaci płynnej na bazie wody (BETONGUAINA, BETONGUAINA.S, NORTIG e AMIANTOPLAST) nakładanych na membrany bitumiczne.

Sposób użycia

- starannie oczyścić powierzchnię membrany. Usunąć ewentualne, luźne elementy takie jak spękania i odpryski, aby uniknąć niszczenia kolejnych, nakładanych warstw;
- otworzyć opakowanie z FONDO IGRO SL, przelać do pojemnika dokładną ilość produktu niezbędną do wykonania pracy (uwzględniając zużycie);
- nakładać równomiernie za pomocą wałka lub pędzla na powierzchni membrany;
- po 15 minutach od nałożenia warstwy gruntu FONDO IGRO SL, posypać piaskiem kwarcowym 0,1-0,6;
- odczekać co najmniej 3 godziny (w temp. +25°C i wilgotności 60% RH), aby produkt związał w wyniku działania wilgoci atmosferycznej i stwardniał umożliwiając jego użytkowanie.
- Uwaga: w temperaturze poniżej +25°C i przy wilgotności poniżej 60 %RH, tempo wiązania maleje. Przed przystąpieniem do kolejnej obróbki sprawdzić, czy produkt odpowiednio stwardniał;
- przystąpić do nakładania powłoki.

Zużycie

Przeciętne zużycie: 150 g/m²

Uwagi i zalecenia

- Primer FONDO IGRO SL jest produktem higroutwardzalnym. Zaleca się szczelnie zamykać pojemniki po pobraniu produktu i nie przelewać nadmiaru produktu z pojemnika roboczego do opakowania oryginalnego.
- Narzędzia stosowane do nakładania produktu myć za pomocą rozpuszczalnika (ACETON, ROZPUSZCZALNIK do NORDPUR, rozpuszczalnik nitro) przed jego stwardnieniem. Po stwardnieniu, primera FONDO IGRO SL można usunąć wyłącznie w sposób mechaniczny.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.
- Produkt jest szkodliwy dla zdrowia; zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

Specyfikacja techniczna

Gęstość UNI 8310	g/cm ³	1,15 ± 0,04
Wygląd	-	Brazowa ciecz
Lepkość (kubek 4 ASTM, 100 RPM, 23±2 °C, 50±10 %wilg.), PN-EN ISO ...	mPa·s	220 ± 50
Sucha pozostałość 110 °C, UNI 8309	%	100,0 ± 0,2
czas schnięcia powierzchniowego (25±2°C, 60±10 %wilg.), PN-EN ISO 1517	min	180 ± 30
Minimalna temp. stosowania	°C	0

Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli.

-  PRIMERS AND ADHESION PROMOTERS
 PRIMERS E FONDI AGGRAPPANTI
 PRIMERS ET FONDS D'ADHÉSION DÉTAIL PRODUITS
 GRUNTY I PRIMERY



Karta Danych Technicznych
FONDO IGRO SL

Grunt adhezyjny do podłoży
bitumicznych

Pakowanie i magazynowanie

Symbole zagrożenia	X _n
	1 l
Opakowanie	5 l
	20 l
Magazynowanie	6 miesięcy w oryginalnym i zamkniętym, opakowaniu w suchym miejscu w temperaturze +5°C e +35°C.

Zastrzeżenia prawne

Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie skutkują przejęciem jakiegokolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie internetowej pod adresem www.nordresine.pl dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej: w razie wątpliwości, sprawdzić w dziale "KATALOG" datę edycji.

Edycja

28.09.2012