





-  PRIMERS AND ADHESION PROMOTERS
-  PRIMERS E FONDI AGGRAPPANTI
-  PRIMERS ET FONDS D'ADHÉSION DÉTAIL PRODUITS
-  GRUNTY I PRIMERY



NORDPROM SV

Promotor przyczepności nie tworzący filmu na powierzchni lakierowane i szkło.

Opis

NORDPROM SV to jednoskładnikowy promotor przyczepności, gotowy do użycia stworzony do zwiększenia przyczepności materiałów pochodzenia żywicznego na:

- Powierzchniach ceramicznych i szkła.
- Powierzchniach lakierowanych różnego rodzaju materiałami (żywice epoksydowe, poliuretanowe, alkidowe, akrylowe itp. itp.).

NORDPROM SV:

- To roztwór na bazie rozpuszczalników
- Nie tworzy widocznego filmu na powierzchni
- Jest całkowicie innowacyjny poprzez to że nie zawiera metanolu, rozpuszczalników chlorkowych i izocyjanowych.
- Łączy się chemicznie z powierzchnią tworzą użytkowe siateczki, które pozwalają kolejnym warstwom chemicznie zakotwić się.

NORDPROM SV jest szczególnie wskazany w pokryciu powłok dwuskładnikowych, które zostały również wypalanych w piecu. NORDPROM SC nie nadaje się do pokrycia żywic silikonowych fluorowych.

Kolor

NORDPROM SV posiada przejrzysty transparenty kolor o delikatnej tendencji słomkowej.

Zastosowanie

NORDPROM SV jest niezbędny chcąc uzyskać doskonale połączenie następujących materiałów:

- EASY LAST 901.
- EPOSEAL W.
- BETONSEAL MS 2.0.
- żywice epoksydowe i poliuretanowe.

Z następującymi podłożami:

- Blachy ocynkowane lakierowane żywicami poliestrowymi lub (dachy, rynny itp.).
- Blachy z miedzi
- Blachy z aluminium
- Powierzchnie już zaizolowane produktami BETONGUAINA, BETONGUAINA.S, NORTIG, AMIANTOPLAST i EASY-LAST 901.
- Powierzchnie ze szklanej mozaiki Superfici in mosaico vetroso.
- Powierzchnie z gresu porcelanowego.

► WAŻNA INFORMACJA

NORDPROM SV można stosować w wielu innych przypadkach jako promotor przyczepności w różnych wariantach podłoży do pokrycia i materiału do zastosowania. W celu zapoznania się z zestawieniem należy odnaleźć ZAŁĄCZNIK H dostępny na stronie internetowej w sekcji technicznej.

Zalety

- NORDPROM SV jest jednoskładnikowy.
- NORDPROM SV jest gotowy do użycia.
- NORDPROM SV nie tworzy filmu na powierzchni.
- NORDPROM SV jest szybko schnący.
- NORDPROM SV nie powoduje uszkodzenia powierzchni i nie wpływa na degradację powierzchni
- NORDPROM SV nie zawiera chlorku metylenu, trójchloroetyleny i metanolu.
- NORDPROM SV jest łatwy w aplikacji przy użyciu pędzla lub szmatki.
- NORDPROM SV posiada wybitną zdolność gruntowania gwarantując aplikację na wszystkich rodzajach powłok.

Ogólne przygotowanie podłoża przed aplikacją produktu

• Przed przystąpieniem do aplikacji NORDPROM SV należy upewnić się czy powierzchnia zastosowania wolna jest od różnego rodzaju pozostałości typu kleje po taśmie, etykietach itp oraz czy nie jest zatłuszczona i nie posiada innych luźnych pozostałości, które uprzednio należy odpowiednio usunąć (mechanicznie lub chemicznie).

W takich sytuacjach mogą być użyteczne produkty usuwające wosk/tłuszcz (STRIPPER, zobacz kartę techniczną produktu) lub zmywacze (GEL STRIPPER, zobacz kartę techniczną produktu).



- EN** PRIMERS AND ADHESION PROMOTERS
- IT** PRIMERS E FONDI AGGRAPPANTI
- FR** PRIMERS ET FONDS D'ADHÉSION DÉTAIL PRODUITS
- PL** GRUNTY I PRIMERY



NORDPROM SV

Promotor przyczepności nie tworzący filmu na powierzchni lakierowane i szkło.

- Powierzchnię zastosowania należy delikatnie przeszliwować papierem lub siatką ścierną o grubości 120 – 180.
- Najlepiej przetrzeć tak przygotowaną powierzchnię bawełnianą szmatką nasączoną produktem NORDPROM CLEANER.
- Odczekać do całkowitego wyschnięcia powierzchni.

Przygotowanie produktu

- Produkt jest gotowy do użycia
- Przed zastosowaniem należy delikatnie wstrząsnąć opakowaniem zawierającym NORDPROM SV.

Aplikacja produktu

► Nakładanie produktu

- Zastosować NORDPROM SV przy użyciu szmatki lub pędzla (większe powierzchnie) dbając o jednolitą grubość warstwy na całej powierzchni.
- Nie pozostawiać nadmiaru materiału na powierzchni.
- Jeśli chodzi o łączenia można wykonywać kilku centymetrowe zakładki (warstwa na warstwę). Ważne by cała powierzchnia była jednorodnie pokryta.
- Produkt nie nadaje się do aplikacji natryskowej.

► Utwardzanie

- Pozostawić produkt do całkowitego utwardzenia.
- Dzięki szczególnym formułom NORDPROM SV nie jest wrażliwy na niskie temperatury w trakcie utwardzania się.
- W zakresie temperaturowym +5°C do +25°C NORDPROM SV utwardza się w około 20 minut.
- W wyższych temperaturach czas utwardzania się skraca.
- Po utwardzeniu się NORDPROM tworzy delikatny matowy efekt.

► Pokrycie powierzchni na której zastosowano NORDPROM SV

- Nie ma żadnych ograniczeń czasowych do kiedy należy pokryć wykonaną warstwę NORDPROM SV.
- Jedynie należy chronić wykonaną powierzchnię przy użyciu NORDPROM SV przed wodą (deszcze, mgły itp) i przed innymi płynami (rozpuszczalniki, lakiery itp)
- Przystąpić do aplikacji produktu (nr. EASY LAST 901) zgodnie z metodą przewidzianą dla danego produktu.

Zużycie

Stosując szmatkę lub pędzel około 0,04 – 0,05 L/m² co daje wydajność około 20 – 25 m²/L.

Czyszczenie narzędzi

- Produkt świeży lub utwardzony: przy pomocy rozpuszczalnika do poliuretanów, NITRO lub rozcieńczalnik na bazie alkoholu.

Porady i zalecenia podczas nakładania

- Produkt nie należy rozcieńczać.
- Produkt jest wrażliwy na wilgoć. Dlatego należy odlać odpowiednią ilość produktu do pojemnika (kuwety) roboczego i zamknąć oryginalne opakowanie. Pozostałość nigdy nie wlewać do pojemnika oryginalnego.
- Szczelnie zamykać oryginalne opakowanie.
- Produkt nie jest przeznaczony do aplikacji natryskowej.
- Produkt jest łatwopalny
- W przypadku aplikacji w miejscach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia i chronić drogi oddechowe stosując odpowiednie maski z filtrem na wylizy organiczne A lub mieszaną ABEK zgodnie z normą PN EN 141.
- Należy dokładnie zapoznać się z Kartą Bezpieczeństwa produktu przez jego zastosowaniem.

Dane techniczne

► DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU		
Gęstość w 23°C, PN EN ISO 2811-1	kg/L	0,80 ± 0,03
Lepkość kinematyczna (kubek 3 ISO, 23°C), PN EN ISO 2431	s	24 ± 1
Wygląd	-	przezroczysty płyn
Kolor	-	przezroczysty



- EN** PRIMERS AND ADHESION PROMOTERS
- IT** PRIMERS E FONDI AGGRAPPANTI
- FR** PRIMERS ET FONDS D'ADHÉSION DÉTAIL PRODUITS
- PL** GRUNTY I PRIMERY



NORDPROM SV

Promotor przyczepności nie tworzący filmu na powierzchni lakierowane i szkło.

Zapach	-	alkoholowy
Zawartość substancji czynnej	-	4,0 ± 0,3

Przechowywanie produktu

- 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, z dala od promieni słonecznych w temperaturze od +5°C do +35°C.
- Produkt wrażliwy na wilgoć.

Zastrzeżenia prawne

Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie skutkują przejściem jakiegokolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prob. Na stronie internetowej

EDYCJA

Wydanie: 04.12.2014

Reemisja: 04.04.2018

