

NYCON F

Włóknina wzmacniająca do powierzchni nieregularnych

Opis

NYCON F jest włókniną wykonaną z termicznie połączonych włókien poliestrowych i poliamidowych. Posiada niższą wytrzymałość mechaniczną w porównaniu do włókien ciągłych, za to wyższą elastyczność co pozwala na wykonywanie wzmocnienia na powierzchniach nieregularnych „trudnych”.

Zastosowanie

Można go łatwo zatapiać w produktach płynnych i półpłynnych na bazie wody jak i rozpuszczalników, tworzących systemy - wodoodporne membrany o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.

Stosowany jest głównie do wzmocnienia powłok, półpłynnych membran w miejscach takich jak: narożniki, progi, nierówności powierzchni, obróbka elementów konstrukcyjnych np: balustrady, maszty, słupki.

Do typowych powierzchni płaskich należy stosować NYCON 100 i NYCON 200 ze względu na większą wytrzymałość na rozciąganie i pęknięcia podłoża.

NYCON F może być również stosowany jako wzmocnienie w systemach:

- AMIANTOPLAST
- ELASTIC TOP
- HELASTON COLOR
- NORDBLACK
- NORDPLAST
- NORTIG
- LAST RIVENORD
- UV LASTIK.

Produkty lepkie takie jak dwu-składnikowy elastomer NORPHEN PU, powinny być nakładane z użyciem gładkiej metalowej kielni w celu całkowitego wyeliminowania uwiecznionego podczas aplikacji.

Opakowanie

NYCON F jest dostępny w rolkach po 100 m², długość 100m, szerokość 1m

Specyfikacja techniczna

Ciężar	g/m ²	80
Wytrzymałości na rozciąganie	kN/m	5
Szerokość	cm	100

Magazynowanie i opakowanie

Opakowanie	rolki 50 i 100 mb
Magazynowanie	48 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, w suchym i w zadaszonym miejscu w temperaturach + 10 ° C i + 30 ° C

Zastrzeżenia prawne

Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie skutkują przejęciem jakiegokolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie internetowej pod adresem www.nordresine.pl dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej.

Edycja

20.01. 2003